

Diese Bescheinigung wird vom Germanischen Lloyd oder von Firmen ausgestellt, die vom GL zugelassen sind. Die Ausstellung durch diese Firmen wird bei Erfüllung der umstehenden Bedingungen von GL anerkannt.

This certificate is to be issued by Germanischer Lloyd or by firms authorised by GL. The issuance by these firms will be acknowledged by GL provided conditions stated on reverse side are complied with.

Bescheinigung Nr.: F 497/ 35535
Test Certificate No.:
Teilbescheinigung von Original Nr.: F 497/ -
Subcertificate of Original No.:
Schiffsname: -
Name of Ship:
Unterscheidungssignal: -
Code Letters:
GL-Register-Nr.: GL-119
GL-Register-No.:

Bescheinigung über die Prüfung und Untersuchung von Faserseilen

Certificate of test and examination of fibre ropes

Datum der Prüfung: 05.02.2015
Date of test:
Nenndurchmesser: 30 mm
Nominal diameter:
Machart (Form): E
Construction:
Anzahl der Garne insgesamt: 80
Total number of yarns:
Werkstoff: Polyamid
Material:
niedrigster Schmelzpunkt: 215°C
lowest melting point:
Vorgeschriebene Bruchkraft des Seiles: 130 kN
Required breaking load of rope:

Länge: 100 m
Length:
Gewicht: 29,2 kg
Weight:
Norm: DIN EN ISO 2307
Standard:
Farbe: schwarz-blau-weiß
Colour:
spez. Gewicht: 1,14 kg/dm³
Spec. weight:
Lichtstabilisierung: -
Light stabilisation:

Ergebnisse der Prüfung

00099-1800

Test results

A) Ein Stück des Seiles wurde im ganzen Strang zerrissen bei einer Versuchslänge von 1000 mm
One piece of rope was tested to destruction with a test length of

Die Bruchkraft beträgt: 142,69 kN.
The breaking load is

B) Durch Prüfung von - dem Seil entnommenen Garnen wurde als Mittelwert eine
By testing of - yarns taken from the rope an average

Garn-Bruchkraft von - kN ermittelt.
yarn breaking load of - was ascertained

Die Multiplikation der Garn-Bruchkraft mit der Anzahl der Garne und dem Berichtigungsfaktor -
A multiplication of the yarn breaking load with the number of yarns and the realization factor

ergibt eine Bruchkraft von - kN.
results to a breaking load of

Die zulässige Nutzlast unter Berücksichtigung der Gebrauchszahl „N“ (s. Rückseite) beträgt: - kN.
The Safe working load subject to the coefficient of utilisation „N“ (see reverse side) is:

Name und Adresse des Herstellers oder Lieferers des Seiles: LIROS GmbH, 95180 Berg

Name and address of manufacturer or supplier of rope:

Aufdruck auf dem Firmenstreifen: -
Print on the manufacturers identification strip:

Name und Adresse der Firma oder fachkundigen Person, die bei der Prüfung anwesend war und die Untersuchung durchgeführt hat:
Name and address of firm or competent person who witnessed testing and performed examination:

Dipl.-Ing. (FH) Peter Fleischmann, LIROS GmbH, 95180 Berg

Ich bescheinige, daß die obigen Angaben richtig sind, daß die Prüfung und Untersuchung des Faserseiles von einer fachkundigen Person ausgeführt und keine Mängel festgestellt wurden.
I certify that the above statements are correct, that the rope was tested and examined by a competent person and no defects were found.

Datum: 23.02.2015
Date:

Ort: 95180 Berg
Place:

Unterschrift
Signature

(Anweisungen siehe Rückseite)
(for instructions see reverse side)



Prüfprotokoll

Auftrag: 00099-1800

Serie: Bruchdehnung

Prüfdatum: 05.02.2015 11:42

Prüfung: Zugversuch von Faserseilen

Prüfer: AL

Norm: EN ISO 2307:2010


Nennspannung: 0,9 kN

Min. Bruchlast: 130 kN

Bemerkungen:

Name	d [mm]	l [mm]	p ₁ [g/m]	s _n [kN]	b _{min} [kN]	l _s [mm]	E [%]	E _b [%]	F _{br} [kN]
2015_02_05	30,0	0,0	292,00	0,90	130,00	...	14,4	22,7	142,69
	Bruchtyp:		freie Einspannlänge		Lage des Bruches: Standard				
d	=Durchmesser		s _n	= Nennspannung		E	=Dehnung bei 50% b _{min}		
l	=Länge		b _{min}	= Min. Bruchlast		E _b	=Bruchdehnung		
p ₁	=Gewicht pro Meter		l _s	= Schlag- / Flechtlänge		F _{br}	=Bruchlast		

Prüfkörper 2015_02_05



Geprüft auf Form+Test Prüfmaschine LZ 250 Z1297195

Kalibriernummer des Deutschen Kalibrierdienstes: B5976 und des Germanischen Lloyd's: GL119

Datum: 05.02.2015

QZV DIN ISO 9001
DIN ISO 14001



Seite: 1

UNLIMITED ROPE SOLUTIONS